



Drielaagse constructieplaat

Woodteq

Handelsweg 22
7451 PJ Holten

0548 70 13 61
info@woodteq.nl

KVK 51090589
BTW NL 823084711B01

IBAN NL21 RABO 0120 8122 07



Al onze houtproducten zijn STIP gecertificeerd onder certificaatnummer SKH-STIP-00112.



Informatie vuren drielaagse constructieplaat

Dikte	Opbouw
12 mm *2	3 x 4 mm
16 mm *2	3 x 5,3 mm
19 mm *1, *3	3 x 6,3 mm
22 mm *3	6,25 9,5 6,25 mm
27 mm *1, *3	3 x 9 mm
30 mm	8,5 13 8,5
32 mm	8,5 15 8,5
34 mm	8,5 17 8,5
40 mm	8,5 23 8,5
42 mm *3	8,5 25 8,5
50 mm	8,5 33 8,5
56 mm	12 32 12
60 mm	12 36 12
70 mm	12 46 12
75 mm	16 43 16
80 mm	16 48 16
100 mm	16 68 16

*1 verkrijgbaar in lariks

*2 uitsluitend leverbaar in 5 x 2/1 meter

*3 verkrijgbaar met veer en groef

Houtsoorten

- Vuren
- Lariks (binnenlaag vuren)

Lengte (andere afmeting op aanvraag)

- 5000 mm
- 6000 mm

Breedte (andere afmeting op aanvraag)

- 1000 mm
- 1025 mm
- 1250 mm
- 2000 mm
- 2050 mm
- 2500 mm

Op aanvraag

- Veer en groef
- Afmetingen op maat
- Door en door lariks

Levertijd: circa 5 weken

Houtvochtigheid: 8 +/- 2% bij levering

Dekplaten: 104–145 mm breed

Oppervlak: aan beide zijden geschuurd

Dichtheid: ca. 450 kg/m³

Technische gebruiksklassen: SWP/1, SWP/2, SWP/3

Emissieklasse: E1, formaldehydegehalte ≤ 0,019 ppm getest

Lijm: type I volgens DIN EN 301

Verlijming: getest volgens DIN 53255, AW 100

CE-certificering: conform EN 13 986:2004 (Systeem 2+), EPH Dresden



Kwaliteiten en omschrijving

A/B Speciaal

- Gemaakt van Noord-Europees vurenhout.
- Sporadisch toegestane kernbuizen.
- Zwartknoesten.
- Ruwere houtstructuur, harszakken.
- Kleine gebreken opgevuld met houtvuller.

B/C+

- Lokaal hout, aan beide zijden gesloten.
- Vaker voorkomende kernbuizen en harszakken.
- Uitgevallen knoesten gerepareerd met houten pluggen, optreden van harde nagelplekken.
- Kleine scheuren toegestaan, lichte verkleuringen.
- Kleine gebreken opgevuld met houtvuller.

C+/C+

- Verkleuringen toegestaan.
- Ingegroeide schors/vleugeltakken.
- C-zijde als bovenzijde gerepareerd met houten pluggen.
- Achterzijde alleen gevuld zonder verdere eisen.

C+/C

- Zoals C+/C+, maar zonder opgevulde achterzijde.
- Deze kan gaten en lamellen bevatten.

K/K

- Aan beide zijden een open plaat.
- Er zijn geen esthetische eisen.
- Gaten, knoesten, verkleuringen, harszakken, kernbuizen: alles is toegestaan.
- Er worden geen pluggen of vulmaterialen gebruikt.
- Alleen de verlijming en maatvastheid zijn belangrijk.
- Sortering/oppervlaktekwaliteiten NHP.